



Podlahové profily NP druh 1840

Účinnost od: 09.01.2014

Vydání č.: 3

1 Tento materiálový list specifikuje podlahové profily NP druh 1840 (dále jen profily). Je nedílnou součástí kmenové PND 5-047-97 Podlahové profily NP.

2 Použití

Profily se používají jako podlahová lišta. Kryjí ukončení podlahové krytiny a zabraňují znečištění zdí při čištění podlahové krytiny. Lepení se provádí podle PN 4510/97 (Kladečský předpis - LINO FATRA)

3 Barva

Profily se vyrábí v různobarevných odstínech podle barevnice podlahových profilů Novoplast.

4 Vlastnosti

Materiál profilů má tyto vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota	Jednotka	Zkušební metoda/ norma
Tvrdość při (23 ± 2) °C	85 ± 3	Sh A	ČSN EN ISO 868 (po uplynutí 3 s)
Hustota (informativní hodnota)	1,40	g/cm ³	ČSN EN ISO 1183-1 (imerzní metoda)
Mez pevnosti v tahu při přetržení, min.	12	MPa	ČSN EN ISO 527-1 ČSN EN ISO 527-3 500 mm.min ⁻¹ zkušební těleso typ 5

5 Balení

5.1 Profily se navíjejí do kotoučů v množství dle rozměrové tabulky. Kotouče, opatřené příslušnými údaji značení, se vkládají do lepenkových beden. Návin kotoučů může být maximálně ze dvou kusů o nejmenší délce jednoho kusu 5 m.

5.2 Profily sekané v délkách maximálně 2500 mm se volně vkládají do přířezové bedny v předepsaném množství - viz rozměrová tabulka. Bedny, opatřené údaji značení, se ukládají na dřevěnou paletu. Celá paleta se fixuje cyklopáskou.

Kdo

Kdy

Pro koho - -

Číslo výtisku

Konec dokumentu