

| Kolekcja<br>Collection                                                    |                   | KARTA TECHNICZNA<br>TECHNICAL SHEET                                                   |                                                             | SIGMA |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Lata gwarancji<br>Warranty period (years)                                 |                   | 5                                                                                     |                                                             |       |
| Klasyfikacja użytkowania<br>Usability class                               | PN-EN ISO 10874   |     | 22                                                          |       |
| Grubość całkowita<br>Total thickness                                      | PN-EN ISO 24346   |    | 2,20 mm                                                     |       |
| Grubość warstwy użytkowej<br>Thickness of wear layer                      | PN-EN ISO 24340   |    | 0,20 mm                                                     |       |
| Ciężar<br>Weight                                                          | PN-EN ISO 23997   |    | 1,54 kg/m <sup>2</sup>                                      |       |
| Reakcja na ogień<br>Reaction to fire                                      | PN-EN 13501-1     |    | Cfl-s1                                                      |       |
| Odporność na poślizg<br>Slip resistance                                   | PN-EN 13893       |    | ≥ 0,3 DS                                                    |       |
| Odporność na poślizg<br>Slip resistance                                   | DIN 51130         |    | -                                                           |       |
| Zachowanie elektryczne<br>Electrical properties                           | PN-EN 14041       |    | Antystatyczne i rozpraszające<br>Antistatic and dissipating |       |
| Rezystancja elektryczna<br>Electrical resistance                          | PN-EN 1081        |    | < 1,0 x 10 <sup>9</sup> Ω                                   |       |
| Redukcja dźwięków uderzeniowych<br>Impact sound reduction                 | PN - EN ISO 717-2 |    | 15 dB                                                       |       |
| Wgniecenie resztkowe<br>Residual indentation                              | PN-EN ISO 24343-1 |   | ≤ 0,35 mm                                                   |       |
| Działanie krzesła na kółkach<br>Effect of castor chair                    | PN-EN ISO 4918    |  | Brak wymagań<br>No requirements                             |       |
| Odporność chemiczna<br>Chemical resistance                                | PN-EN ISO 26987   |  | Odporna<br>Resistant                                        |       |
| Napięcie elektrostatyczne<br>Electrostatic voltage                        | PN-EN 1815        |  | < 2,0 kV                                                    |       |
| Zawartość spoiwa<br>Binder content                                        | PN-EN ISO 11638   | -                                                                                     | Type I                                                      |       |
| Odporność na światło<br>Light resistance                                  | PN EN ISO 105-B02 |  | min. 6                                                      |       |
| Stabilność wymiarów<br>Dimensional stability                              | PN-EN ISO 23999   |  | max 0,4 %                                                   |       |
| Powierzchnia rulonu<br>Roll area                                          | PN-EN ISO 24341   |  | 100 m <sup>2</sup>                                          |       |
| Szerokość rulonu<br>Roll width                                            | PN-EN ISO 24341   |  | 4 m                                                         |       |
| Rezystancja cieplna R <sub>23</sub><br>Thermal resistance R <sub>23</sub> | PN-EN 12667       |  | -                                                           |       |
| Ogrzewanie podłogowe<br>Underfloor heating                                | -                 | -                                                                                     | do 27°C<br>up to 27°C                                       |       |
| Emisja lotnych związków organicznych<br>Volatile organic compounds (VOC)  | PN-EN 16516       |   | 0,025 mg/m <sup>3</sup>                                     |       |
| Emisja formaldehydu<br>Formaldehyde emission                              | PN-EN 16516       |  | E1                                                          |       |
| Poliuretan PUR CARAPACE                                                   | -                 |  | x                                                           |       |
| Embossing INVERTECH                                                       | -                 |  | x                                                           |       |